



POLIMERNI HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ

UPUTE ZA PRIMJENU POLIMERNOG HIDROIZOLACIJSKOG PREMAZA BRONYA AQUABLOCK EFFECT

OBAVEZNO PROČITATI !

Bronya Aquablock Effect izvrsno prijanja na gotovo sve poznate materijale.

Radovi mogu se izvoditi na površinama s temperaturom od +5 °C do +50 °C (temperatura okolnog zraka ne smije biti ispod +7 °C za vrijeme nanošenja i sušenja). Bronya Aquablock Effect podnosi temperature od -60 °C do +80 °C.

Bronya Aquablock Effect se ne smije smrznuti pri skladištenju i transportu!

1. PRIPREMA PODLOGE

Pripremite površinu za nanošenje materijala: očistite ju od prljavštine i masnoće i popravite pukotine. Beton treba očistiti od vapnenca ako je izbio na površinu i poravnati površinu. Zatim pomoću četke ili kompresora površinu očistite od prašine. Beton, cigle i slične površine zatim premažite akrilnim primerom da bi premaz bolje prijanjao. Primer možete pripremiti tako da Bronya Aquablock Effect razrijedite vodom u omjeru 1:5 (za 1 dio Bronya Aquablock treba uzeti 5 dijelova vode).

2. PRIPREMA POLIMERNOG HIDROIZOLACIJSKOG PREMAZA BRONYA AQUABLOCK EFFECT

UVJERITE SE DA SU NALJEPNICE NA POKLOPCU KANTE NEOŠTEĆENE!

Da bi Bronya Aquablock Effect bio spreman za uporabu, mora se miješati neposredno prije primjene. Ako je smjesa pregusta za nanošenje četkom ili valjkom, materijal treba razrijediti čistom vodom (ne više od 5% udjela u smjesi).

3. PREMAZIVANJE

Preporučuje se rad s tvrdom plosnatom četkom, gumenim gleterom, valjkom ili bezzračnim raspršivačem (Airless sprayer Graco, Wagner isl.).

Premazivanje malih ili teško dostupnih površina radi se četkom. Za površine veće od 100 m² preporučujemo korištenje bezzračnog raspršivača. Hidroizolacijski sloj moguće je nanositi na

površinu čija je temperatura od +5 °C do +50° C i to po suhom vremenu pri relativnoj vlažnosti ne višoj od 90% (inače će se vrijeme sušenja značajno produžiti)! Nikako ne premazujte mokre, zaleđene ili prašne površine!

Bronya Aquablock Effect se nanosi u više slojeva. Nakon nanošenja jednog sloja, sljedeći sloj se nanosi nakon što se prethodni sloj osuši toliko da više nije ljepljiv.

Svaki sljedeći sloj se nanosi u potezima okomitim na smjer prethodnog. Ukupna debljina osušenog premaza mora biti najmanje 1 mm.

Ukupna debljina od 1 mm može se odrediti pomoću mjerača debljine u obliku češlja zatim prema potrošnji materijala ili vizualno (premaz u potpunosti prekriva površinu).

Približna potrošnja materijala je 1-1,2 kg / m² kod premazivanja četkom na ravnoj površini. Na potrošnju materijala utječe vrsta površine i način primjene.

Polimerizacija hidroizolacije Bronya Aquablock Effect ostvaruje se 24 sata nakon sušenja zadnjeg sloja.

4. MJERE OPREZA PRI RADU S POLIMERNOM HIDROIZOLACIJOM BRONYA AQUABLOCK EFFECT

4.1 Osobna zaštita.

U normalnim uvjetima proizvod je siguran. Ako je prostor dobro ventiliran ili su radovi na otvorenom - nisu obavezne zaštitne maske. U prostoriji bez ventilacije - koristite standardne respiratore.

Za zaštitu očiju koristite zaštitne naočale. Za zaštitu kože koristite rukavice i zaštitnu odjeću.

4.2 Kritične situacije.

U slučaju dodira s očima, odmah isprati oči tekućom vodom 15 minuta. Ako se iritacija nastavi, obratite se liječniku. Nakon dodira s kožom oprati sapunom i vodom. Proizvod u tekućem stanju nije zapaljiv. U slučaju požara objekta na kojem je premaz, pri gašenju koristi se voda, pjena, suhe kemikalije i CO₂ prah.

U slučaju izlivanja koristiti bilo koji upijajući materijal kao što je pijesak, zemlja, isl.

5. Uvjeti skladištenja i transporta

Materijal Bronya Aquablock Effect skladišti se u dobro zatvorenoj kanti na temperaturi od +5 °C do +40 °C, pri vlažnosti zraka ne većoj od 80%, zaštićeno od izravnog sunčevog svjetla.

Prijevoz se obavlja na bilo koji način prijevoza na temperaturama iznad +5 °C zaštićeno od izravnog sunčevog svjetla. Za potrebe prijevoza kante se trebaju pravilno učvrstiti i osigurati od prevrtanja i izravnog sunčevog svjetla ili smrzavanja. Oštećenje kante dovodi do propadanja materijala.

U slučaju nepoštivanja uputa za primjenu i čuvanje materijala proizvođač i uvoznik ne odgovaraju za kvalitetu premaza.

Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju

Mar & Co. d.o.o.
www.bronya.rs
info@bronya.rs
+ 381 61 635 5187

www.bronya.rs